

✓ Standardowa kalka woskowa

✓ Znakomita czerń

✓ Szeroka kompatybilność z podłożami


Specyfikacja techniczna

WOSK STANDARD - A110

A110 jest standardową kalką woskową, która cieszy się uznaniem klientów od ponad 10 lat. Oferuje znakomitą jakość wydruku, szeroką kompatybilność z podłożami a wszystko to w przystępnej cenie.

Do wykonania zadruku potrzebuje niewielką ilość energii co wraz z innowacyjną technologią powleczenia warstwy bazowej znacznie wydłuża żywotność głowicy drukującej (eliminacja tądunków elektrostatycznych, zapobieganie przedostawania się kurzu z etykiet i środowiska druku).

Prędkość drukowania



Temperatura druku

A110



Odporność zadruku

Lekka ekspozycja rozpoczyna się po ok. X cyklach z obciążeniem 680G

Odporność na rozmazywanie




Odporność na zarysowanie




Właściwości druku


Zaczernienie




0° kod kreskowy




90° kod kreskowy




Ostrość



Min. wysokość czcionki



Jakość drukowanych grafik



Zalecane podłoża

A110



Test odporności na wodę

Na zadrukowanej etykiecie moczonej w wodzie o temp. 100°C przez 2 godziny
Zaobserwować można blaknięcie koloru

TAK

✓ NIE

Test niskiej temperatury

Na zadrukowanej etykiecie przechowywanej w temp. -17°C przez 20 godzin
Zaobserwować można zdzieranie koloru

TAK

✓ NIE

WOSK STANDARD - A110

Rekomendowane aplikacje



RECEPTY I ETYKIETY KURIERSKIE



LOGISTYKA



FARMACJA



CHEMIA GOSPODARCZA



PACZKOWANIE



PRZEMYSŁ CHŁODNICZY



PRACA W GORĄCYCH WARUNKACH



ETYKIETY DETALICZNE



ETYKIETY CYFROWE



METKI ODZIEŻOWE



PRZEMYSŁ SAMOCHODOWY



PRZEMYSŁ CHEMICZNY



SZKÓŁKI DRZEW I KRZEWÓW



LINIE PRODUKCYJNE



PRODUKTY DREWNIANE



PRZEMYSŁ STALOWY



ŚRODKI TRWAŁE



SPRZĘT ELEKTRYCZNY



ELEKTRONIKA



ETYKIETY BAGAŻOWE

CERTYFIKATY



ROHS2.0



REACH



ISO9001/14001



MSDS

HALOGEN

HALOGEN

ISEGA

ISEGA

DANE TECHNICZNE

Grubość folii poliestrowej:

4,5um

Grubość konstrukcji (folia PET + barwnik):

9,2um +/- 0,3um

Kolor barwnika : czarny

Temperatura topnienia barwnika : 65°C +/- 3°C

Warunki przechowywania

Temperatura: 5-35°C

Wilgotność względna: 20-80%

Termin ważności : 12 miesięcy od dostawy